



*Позиционирането на PVC мембраната Рувимат да се извършва съгласно схемата към Детайл:R-4.06 като се спазват предписанията за разстоянията. Постигането на качествено заваряване при двоен заваръчен шев изисква двете заварки да са с ширина от по 40мм.

Двойно заварена снадка	Детайл: R-4.06	 <p>РУВИТЕКС Покривни системи</p> <p>PVC Системи</p>
-------------------------------	-----------------------	---